FICHA TÉCNICA

Cera de girassol para moldes

1. Identificação

Produto	Cera de girassol para moldes
Versão	1.0
Data de emissão	09/06/2025
Número CAS	91082-37-0
Número CE	293-750-5
Nome INCI	Hydrogenated Sunflower Seed Oil
Origem	Vegetal (óleo de girassol hidrogenado)

2. Características técnicas *

Parâmetro	Método	Unidades	Especificação
Cor	Visual	–	Marfim
Penetração (25 ºC)	ASTM D1321	1/10 mm	25 - 35
Ponto de gota	ASTM D3954	ºC	57 - 65
Viscosidade cinemática (100 ºC)	ASTM D445	cSt	9 - 14

* Nem todos os parâmetros podem ser incluídos nos certificados de análise (CoA).

3. Embalagens e apresentação

Pérolas / Caixa de 20 kg / Palete de 960 kg

4. Condições de armazenagem recomendadas

Manter em local bem ventilado, fresco e seco, nas embalagens originais hermeticamente fechadas e por abrir. Evitar a luz solar direta e as fontes de calor. Depois de aberto, utilizar de imediato.

5. Prazo de validade

Em condições normais de armazenagem, o produto conserva-se perfeitamente durante 2 anos.