

FICHA TÉCNICA

Cera de soja para velas

1. Identificação

Produto	Cera de soja para velas
Versão	4.0
Data de emissão	26/03/2025
Número CAS	8001-22-7
Número EINECS	232-410-2
Nome INCI	GLYCINE SOJA OIL
Aplicações	Cosméticos, velas

2. Características técnicas *

Parâmetro	Método	Unidades	Especificação
Odor	—	—	Neutro
Cor Lovibond 5 1/4R	Método interno Lov R	Lov R	0 - 2
Ponto de fusão de gota	NB 684	°C	45 - 47
COMPOSIÇÃO EM ÁCIDOS GRAXOS			
C16 palmítico	ISO 12966	%	9 - 14
C18.0 esteárico	ISO 12966	%	22 - 30
C18.1 oleico	ISO 12966	%	52 - 64
TEOR DE GORDURA SÓLIDA			
SFC 20 °C	ISO 8292	%	73 - 86

* Nem todos os parâmetros puderam ser incluídos nos certificados de análise (CoA).

3. Embalagem e apresentação

Escamas / Caixa de 15 kg / Palete de 720 kg

4. Condições de armazenamento recomendadas

Conservar em local bem ventilado, fresco e seco, nas embalagens originais hermeticamente fechadas e por abrir. Evitar a luz solar direta e as fontes de calor. Depois de aberto, utilizar imediatamente.

5. Prazo de validade

Em condições normais de armazenamento, o produto conserva-se perfeitamente durante 2 anos.