

FICHE TECHNIQUE

Cire de soja moulable

1. Identification

Produit	Cire de soja moulable
Version	2.0
Date d'émission	26/03/2025
Numéro CAS	8016-70-4
Numéro EINECS	232-410-2
Nom INCI	HYDROGENATED SOYBEAN OIL
Applications	Bougies

2. Caractéristiques techniques *

Paramètre	Méthode	Unités	Spécification
Couleur	Visuelle	–	Ivoire
Pénétration à l'aiguille (25 °C)	ASTM D 1321	1/10 mm	25 - 33
Viscosité cinématique (100 °C)	ASTM D 445	cSt	9 - 15
Point de goutte (Mettler)	ASTM D 3954	°C	54 - 60

* Tous les paramètres n'ont pas pu être inclus dans les certificats d'analyse (CoA).

3. Conditionnement et présentation

Perles / Carton de 20 kg / Palette de 960 kg

4. Conditions de stockage recommandées

Conserver dans un endroit bien ventilé, frais et sec, dans les emballages d'origine hermétiquement fermés et non ouverts. Éviter la lumière directe du soleil et les sources de chaleur. Une fois ouvert, utiliser immédiatement.

5. Date de péremption

Dans des conditions normales de stockage, le produit se conserve parfaitement pendant 2 ans.