

CERA SOJA FIGURAS Y MOLDES PREMIUM

TECHNICAL DATA* CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*	UNITS UNIDADES	METHOD MÉTODO	SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN
Colour / <i>Color</i>	N/A	QC-ME-003	Ivory / <i>Marfil</i>
Needle penetration / <i>Penetración de aguja (25°C)</i>	mm/10	QC-ME-001	25-35
Viscosity / <i>Viscosidad (100°C)</i>	cPs	QC-ME-004	5-15
Drop melting Point / <i>Punto de fusión de gota</i>	°C	QC-ME-002	50-55

Packaging and delivery form / Envases y presentaciónMicro beads / 17kg Box / Pallet of 816kg // *Micro perlas / Cajas de 17kg / Pallet de 816kg***Recommended storage conditions / Condiciones de almacenamiento recomendadas**

Keep in a well ventilated, cool and dry place in tightly sealed unopened original containers. Avoid direct sunlight and heat sources. Once open to be used immediately.

Mantener en lugar bien ventilado, fresco y seco en envases originales herméticamente cerrados y sin abrir. Evitar la luz solar directa y las fuentes de calor. Una vez abierto utilizar inmediatamente.

Expiration date / Fecha de caducidad

Under normal storage conditions the product keeps perfectly well for 2 years

En condiciones normales de almacenamiento el producto se conserva perfectamente durante 2 años

*Not all parameters could be included in CoAs / *No todos los parámetros podrían ser incluidos en los CoAs*