

CERA DE SOKA MOLDEABLE
MOULDABLE SOY WAX

CAS Number	8016-70-4	Applications / Aplicaciones Candles / Velas
EINECS Number	232-410-2	
INCI Name	HYDROGENATED SOYBEAN OIL	

TECHNICAL DATA* <i>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*</i>	UNITS <i>UNIDADES</i>	METHOD <i>MÉTODO</i>	SPECIFICATION <i>ESPECIFICACIÓN</i>
Colour / <i>Color</i>		VISUAL	Ivory / <i>Marfil</i>
Needle penetration / <i>Penetración de aguja (25°C)</i>	1/10mm	ASTM D 1321	25-33
Cinematic Viscosity / <i>Viscosidad cinemática (100°C)</i>	cSt	ASTM D 445	9-15
Drop Point / <i>Punto de gota Mettler</i>	°C	ASTM D 3954	54-60

Packaging and delivery form / Envases y presentación
Beads / 20kg Box / 960kg Pallet // <i>Perlas / Caja de 20kg / Pallet de 960kg</i>

Recommended storage conditions / Condiciones de almacenamiento recomendadas

Keep in a well ventilated, cool and dry place in tightly sealed unopened original containers. Avoid direct sunlight and heat sources. Once open to be used immediately.

Mantener en lugar bien ventilado, fresco y seco en envases originales herméticamente cerrados y sin abrir. Evitar la luz solar directa y las fuentes de calor. Una vez abierto utilizar inmediatamente.

Expiration date / Fecha de caducidad

Under normal storage conditions the product keeps perfectly well for 2 years

En condiciones normales de almacenamiento el producto se conserva perfectamente durante 2 años

*Not all parameters could be included in CoAs / *No todos los parámetros podrían ser incluidos en los CoAs*