

CERA MICROCRISTALINA PARA ADHESIVOS
MICROCRYSTALLINE WAX FOR ADHESIVES

CAS Number	63231-60-7	Applications / Aplicaciones
EINECS Number	264-038-1	Coatings, lubricants, wood, rubber , plastic, etc./ <i>Recubrimientos, lubricantes, madera, caucho, plástico, etc..</i>
INCI Name	MICROCRYSTALLINE WAX	

TECHNICAL DATA* <i>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*</i>	METHOD <i>MÉTODO</i>	UNITS <i>UNIDADES</i>	SPECIFICATION <i>ESPECIFICACIÓN</i>
Colour Saybolt / <i>Color Saybolt</i>	ASTM D156		≥+5.0
Oil content / <i>Contenido de aceite</i>	ASTM D721	%	≤2,00
Drop Melting Point / <i>Punto de fusión de gota</i>	ASTM D127	°C	76,70 – 87,80
Flash Point / <i>Punto de inflamación</i>	ASTM D92	°C	≥200
Viscosity / <i>Viscosidad</i> (100°C)	ASTM D445	mm ² /s	≤15
Needle Penetration / <i>Penetración aguja</i> (25°C)	ASTM D1321	mm/10	≤18

Packaging and delivery form / <i>Envases y presentación</i>
Pearls / 20 kg bag/ Pallets of 1.240kg-1.260kg // <i>Perlas / Saco 20 kg / Pallets de 1.240kg-1.260kg</i>

Recommended storage conditions / *Condiciones de almacenamiento recomendadas*

Keep in a well ventilated, cool and dry place in tightly sealed unopened original containers. Avoid direct sunlight and heat sources. Once open to be used immediately.

Mantener en lugar bien ventilado, fresco y seco en envases originales herméticamente cerrados y sin abrir. Evitar la luz solar directa y las fuentes de calor. Una vez abierto utilizar inmediatamente.

Expiring date / *Fecha de caducidad*

Under normal storage conditions the product keeps perfectly well for 5 years

En condiciones normales de almacenamiento el producto se conserva perfectamente durante 5 años

*Not all parameters could be included in CoAs / *No todos los parámetros podrían ser incluidos en los CoAs*