

SCHEMA TECNICA

Cera di soia per candele

1. Identificazione

Prodotto	Cera di soia per candele
Versione	4.0
Data di emissione	26/03/2025
Numero CAS	8001-22-7
Numero EINECS	232-410-2
Nome INCI	GLYCINE SOJA OIL
Applicazioni	Cosmetici, candele

2. Caratteristiche tecniche *

Parametro	Metodo	Unità	Specifica
Odore	—	—	Neutro
Colore Lovibond 5 1/4R	Metodo interno Lov R	Lov R	0 - 2
Punto di fusione a goccia	NB 684	°C	45 - 47
COMPOSIZIONE IN ACIDI GRASSI			
C16 palmitico	ISO 12966	%	9 - 14
C18.0 stearico	ISO 12966	%	22 - 30
C18.1 oleico	ISO 12966	%	52 - 64
CONTENUTO DI GRASSO SOLIDO			
SFC 20 °C	ISO 8292	%	73 - 86

* Non è stato possibile includere tutti i parametri nei certificati di analisi (CoA).

3. Imballaggio e forma di fornitura

Scaglie / Scatola da 15 kg / Pallet da 720 kg

4. Condizioni di stoccaggio raccomandate

Conservare in luogo ben ventilato, fresco e asciutto, negli imballaggi originali ermeticamente chiusi e non aperti. Evitare la luce solare diretta e le fonti di calore. Una volta aperto, utilizzare immediatamente.

5. Data di scadenza

In condizioni normali di stoccaggio il prodotto si conserva perfettamente per 2 anni.